



# PINTURA BASE DE CAUCHO AUTOMOTIVE

## DESCRIPCIÓN Y USOS

La pintura base de caucho Rust-Oleum® es un recubrimiento protector de caucho color negro fácil de usar. Brinda protección contra la corrosión que provocan el agua, la sal y otras sustancias químicas. Ayuda a amortiguar el sonido y ofrece una barrera contra el óxido en automóviles, camionetas, remolques y otros vehículos recreativos. Utilícela sobre superficies de metal expuesto o imprimado del chasis de automóviles, camionetas, remolques y otros vehículos recreativos.

## PRODUCTOS

Número de referencia (425g)	Descripción
313532	Negro

## APLICACIÓN DE LA PINTURA

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

Use la pintura al aire libre o en un área bien ventilada, como un garaje abierto. Utilícela cuando la temperatura esté entre 10 °C y 32 °C, y la humedad no supere el 85 %, para garantizar un secado adecuado. Evite rociar el producto en entornos muy ventosos o polvorientos. Cubra el área circundante para protegerla del rocío.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies no deben contener suciedad, polvo, aceite, grasa ni ningún contaminante que pueda afectar a la adherencia. Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o una lija. Lije levemente las superficies brillantes. Cubra el área para evitar que se manche el acabado del vehículo.

**ADVERTENCIA:** Al raspar, lijar o quitar la pintura vieja, puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use una mascarilla con respirador aprobada por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo.

## APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)

### APLICACIÓN

Agite la lata enérgicamente durante un minuto a partir de que la bola de mezcla comienza a sonar. Si la bola de mezcla no suena, NO AGITE LA LATA. Comuníquese con Rust-Oleum. Agite la lata varias veces durante el uso. Sostenga la lata a 30-40 cm de la superficie y rocíe con un movimiento lateral constante, superponiendo un poco cada pasada. Mantenga la lata siempre a la misma distancia de la superficie y muévala constantemente mientras rocía. Quite inmediatamente las manchas que se produzcan en el acabado del automóvil. Para obtener los mejores resultados, aplique dos capas (deje que el producto se seque durante 1-2 minutos entre capa y capa). No utilice el producto cerca de llamas abiertas.

### SECADO Y REPINTADO

Los tiempos de secado y repintado están basados en una temperatura de 21 °C y en una humedad relativa del 50 %. A temperaturas menores, deje transcurrir más tiempo. Se seca al tacto en 30 minutos. Se puede repintar en 1-2 minutos, y el secado se completa transcurridas 24 horas.

### LIMPIEZA

Limpie la punta cuando termine de trabajar. Limpie la pintura fresca con xileno o alcoholes minerales. Deseche el contenedor vacío de un modo adecuado. No lo incinere ni lo arroje en un compactador de residuos domiciliarios.

### OBSTRUCCIÓN

Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta rociadora y límpiela con un solvente, como alcohol mineral. No inserte ningún objeto en la abertura de la válvula de la lata.



## DATOS TÉCNICOS

# PINTURA BASE DE CAUCHO AUTOMOTIVE

### PROPIEDADES FÍSICAS

		PINTURA BASE DE CAUCHO
Tipo de resina		Caucho estireno-butadieno
Tipo de pigmento		Carbonato de calcio
Solventes		Tolueno y agua
RIM		0,90 máx.
Peso neto		425 g
Espesor de la película seca (EPS) recomendado por capa		37,5-62,5 $\mu$
Rendimiento con el EPS recomendado		0,90-1,09 m <sup>2</sup> /lata
Tiempo de secado a 21-27 °C y una humedad relativa del 50 %	Al tacto	30 minutos
	Para repintado	1-2 minutos
	Secado completo	24 horas
Vida útil		5 años
Punto de inflamación		-104 °C
Información sobre seguridad	Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad.	

Los datos técnicos y las sugerencias de uso que figuran en este documento son correctos a nuestro leal saber y entender, y se proporcionan de buena fe. Los enunciados de esta publicación no constituyen una garantía, ya sea expresa o implícita, del desempeño de estos productos. Dado que las condiciones y el uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, podemos garantizar que estos productos solo cumplen con nuestras normas de calidad, y nuestra responsabilidad, si la hubiera, se limita al reemplazo de materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambios sin previo aviso.



Rust-Oleum Corporation  
11 Hawthorn Parkway  
Vernon Hills, Illinois 60061  
Una empresa de RPM

Teléfono: 877-385-8155  
[www.rustoleum.com](http://www.rustoleum.com)

Formulario: GDH-1210  
Rev.: 091416