

CHALKED GLAZED PÁTINA EFECTO ENVEJECIDO

DESCRIPCIÓN Y USOS

Chalked Decorative Glaze es una pintura semitransparente que permite agregar un acabado personalizado antiguo a cualquier superficie pintada con Chalked. Esta pátina decorativa semitransparente es muy fácil de aplicar y permite lograr un aspecto final artesanal y personalizado. Acentúa los detalles en: vetas de madera, esquinas, hendiduras y más. Ideal para superficies pintadas con Chalked tales como madera, laminado, melamina o superficies de metal.

Solo para uso en interiores.

| PRODUCTOS | | |
|-------------|--------|--|
| DESCRIPCIÓN | SKU | |
| Marrón Java | 335647 | |
| Negro Humo | 335648 | |

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplique el producto cuando la temperatura sea de 50 °F (10 °C) a 95 °F (35 °C) y la humedad esté por debajo del 85% para asegurar el secado correcto.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

¡IMPORTANTE! La pátina decorativa en tono tiza se debe aplicar sobre una superficie limpia y completamente curada que haya sido pintada con la pintura en tono tiza de Rust-Oleum. (La superficie con pintura en tono tiza está completamente curada en 3 o 4 días). Para obtener un acabado de alta calidad, se debe usar un paño tal como estopilla o un trapo sin pelusa para retirar porciones de la pátina decorativa en tono tiza. Asegúrese de probar la pátina en un área pequeña antes de aplicarla en todo el proyecto.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO (Cont.)

APLICACIÓN

Mezcle bien. No agite la lata. No es necesario diluir. Con una brocha sintética de 2 pulgadas o un cepillo de goma espuma de 2 pulgadas, aplique una capa de pátina decorativa en tono tiza sobre la superficie. Asegúrese de aplicar la pátina decorativa en todas las esquinas, hendiduras y secciones con paneles elevados. Con una estopilla, limpie la superficie (usando una presión variable) para retirar la pátina decorativa en tono tiza hasta obtener el aspecto deseado. Si no está satisfecho con la apariencia de la pátina decorativa, limpie delicadamente la superficie con un paño húmedo limpio mientras esté húmeda y repita el proceso de aplicación de la pátina. En superficies de madera, limpie en la dirección de las vetas de la madera.

SECADO Y APLICACIÓN DE CAPAS ADICIONALES

Los tiempos de secado y de espera entre una capa y otra corresponden a condiciones de 70 °F (21 °C) y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando las temperaturas sean más bajas. Deje secar por lo menos 8 horas antes de aplicar la capa de acabado protector transparente mate en tono tiza de Rust-Oleum.

RENDIMIENTO

Cada cuarto cubre entre 14 m2 a 18 m2.

LIMPIEZA

Limpie la brocha y las demás herramientas de aplicación con agua y jabón.

FICHA TÉCNICA CHD-16



CHALKED GLAZED PÁTINA EFECTO ENVEJECIDO

PROPIEDADES FÍSICAS

| | | PÁTINA DECORATIVA EN TONO TIZA |
|--|--|---|
| Tipo de Resina | | Acrílica |
| Tipo de Pigmentos | | Varía con el color |
| Solventes | | Agua y propilenglicol |
| Peso | Por Galón | 8.6-8.7 lb |
| | Por Litro | 1.03-1.04 kg |
| Compuestos Orgánicos Volátiles | | < 860 g/l (7.15 lb/gal) |
| Película húmeda para lograr el espesor de película seca (DFT) | | Varía en función del tipo y la porosidad de la superficie |
| Cobertura efecti película seca rec | va con el espesor de comendado | Entre 150 y 200 pies2/cuarto de galón (13.9-18.6 m2/cuarto de galón) |
| Tiempos de secado a 70-80 °F (21-27 °C) y 50 % de humedad relativa | Deje secar la capa base: | 2 horas |
| | Deje secar la pátina en tono tiza: | 8 horas |
| Vida Útil | | 3 años |
| Punto de Ignición | | > 200 °F (93 °C) |
| Información de Seguridad | | Para obtener información adicional, vea la Ficha de Seguridad. |

La información técnica y sugerencias para usar el contenido que se detalla en esta ficha son las correctas para lo mejor de nuestro conocimiento y compartida de buena fe. La exposición de este documento no constituye una garantía, expresa o implícita, respecto del rendimiento de este producto. Así como las condiciones y uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, podemos garantizar estos productos sólo para ajustarse a nuestros estándares de calidad, y nuestra responsabilidad si la hay, se limitará a la reposición del producto defectuoso. Toda información técnica es materia de cambio sin previo aviso.

Rust-Oleum Corporation

Vernon Hills, Illinois 60061

11 Hawthorn Parkway

Formulario: ARJ-1605

Rev.: 041818